



ВРТ2033 – прозрачный грунт

Прозрачный ПУ универсальный грунт. Хорошо шлифуется и быстро сохнет.

Назначение: грунтование поверхностей из массива и шпона

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ВРТ2033	100	100
Отвердитель	CAT4080/ТХ56	50	52
Разбавитель	FAST/ТЗ33/ТЗ35	20-40	22-45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	46%
Вязкость (DIN Nr 6 20°C)	28 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	13-14 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	0,98 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	2 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	100-180 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут (при 120 гр/м ²)
Время высыхания на отлип (20°C)	До 45 минут (при 120 гр/м ²)
Время высыхания до шлифовки (20°C)	2 часа (при 120 гр/м ²)
Количество слоев	1-3 (интервал между слоями мин. 2ч.—макс. 4ч.)
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P320->P400

Примечания: до сушки в температурном режиме до 50°C обязательна выдержка при 20°C после нанесения 20 минут.

Возможна колеровка пигментными пастами серии PZ3XX

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.