



НММВ05Х – самогрунтующийся паркетный лак

Быстросохнущий прозрачный водоразбавимый самогрунтующийся паркетный лак. Отличается простотой нанесения. Имеет высокую физическую стойкость

Назначение: для внутренней отделки

Способ нанесения: распыление, кисть, валик

По необходимости может быть разбавлен чистой водой до 5%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	28%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	21 сек. (+ /- 1)
Плотность продукта	1,04 кг/л (+ /- 0,03)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	100-140 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	50 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	90 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	4 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	5 часов
Количество слоев	2-3
Степень блеска	НММВ056 – 10 глосс НММВ054 – 20 глосс НММВ053 – 30 глосс
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 2,0 мм

Примечания: полная полимеризация материала наступает через 10 дней после нанесения (покрытие обладает всеми заявленными свойствами).

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

Температура хранения продукта не ниже +5°C