



## НТМВ06Х – защитная пропитка для наружных работ

Универсальное решение, которое объединяет в себе пропитку, грунт и финишное покрытие.  
Отличное решение для небольших частных проектов.

**Назначение:** для внешних работ

**Способ нанесения:** кисть, валик, распыление

По необходимости может быть разбавлен чистой водой до 5%.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	23,6%; 24,1%; 29,5% (зависит от блеска)
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	24 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	1,02 кг/л (+ /- 0,030)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> )	80 – 100 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	4 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	4 часа
Количество слоев	1-3
Степень блеска	НТМВ066 – 11 глосс (+ /- 1)
	НТМВ06Н – 25 глосс (+ /- 2)
	НТМВ06В – 80 глосс (+ /- 5)
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,9 - 2,2 мм

**Примечания:** Колеруется пигментными пастами серий PZ4XX и PZ5XX.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняющей от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.

Температура хранения продукта не ниже +5°C и не выше +35°C