

РА 30



ILVA

Полиуретановый белый грунт

Белый полиуретановый двухкомпонентный высоконаполненный тиксотропный грунт для электростатики.

Назначение

Грунтование поверхностей из МДФ, массива и шпона.

Способ нанесения

Распыление, электростатика

Способ смешивания

		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	РА 30	100	100
Отвердитель	ТХ 19	40	56
Растворитель	TZ 33/(TZ 9491 электростатика)	20-40	33-65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	69% (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+ /- 2)
Вязкость грунта (DIN Nr 8 20°C)	39 сек. (+/- 3)
Плотность	1,335 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни продукта	5 часов (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-140 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	3-4 часа
Количество слоев	1-2

Примечания: возможна колеровка ПУ пастами серии PZ3** в пастельные цвета по каталогам RAL и NCS. Для исключения растрескивания финишного слоя в процессе производства, эксплуатации, сборки и монтажа изделий – **не рекомендуется превышать рекомендованный расход за слой и кол-во слоев при окраске.**

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.