



## РВ10 – белый грунт

Отличается высокой скоростью сушки и легкой шлифовкой. Подходит для любых видов поверхностей. Оптимальный вариант для бюджетных изделий и изделий где необходима максимальная гибкость и эластичность поверхности. Колеруется по RAL и NCS.

**Назначение:** для различных видов мебели

**Способ нанесения:** распыление

### РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	РВ10	100	100
Разбавитель	Ацетон	20-40	30-60

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	54% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 8 20°C )	27 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C )	25 сек. (+ /- 2 )
Время жизни готовой смеси	неограничено
Плотность	1,21 кг/л (+/- 0,1г)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> )	120-150 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	15 минут
Время высыхания на отлип (20°C )	30 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	2 часа
Количество слоев	1-3
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P320->P400

**Примечания:** для повышения стойкости к физическим и химическим воздействиям, а также для уменьшения впитываемости на пористых поверхностях возможно использование отвердителя ТХ18 или ТХ90 (5-10%), однако это может привести к изменению степени блеска.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.