



PF6X – краситель универсальный суперконцентрированный

Предназначен для окрашивания изделий интерьера. Красители PF6X могут разбавляться как Soft, так и ацетоном, характеризуются высокой концентрацией.

Назначение: окрашивание мебели и столярных изделий любого назначения

Способ нанесения: распыление, втирание, окунание, вальцевание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C) | 10 сек. (+ / - 2) |
| Плотность | 1 кг/л (+ / - 0,02) |
| Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²) | 40-80 гр/м ² |
| Время высыхания (20°C) | До 20 минут (ацетон) |
| Цвета | PF61 - желтый PF64 - оранжевый PF67 - розово-красный PF69 - черный |
| Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета | 1,1 - 1,4 мм |

Примечания: продукт является исходным концентратом для приготовления красителей PF5X.

Формулы изготовления морилок серии PF5X в граммах на 1 кг

| | PF61 | PF64 | PF67 | PF69 | SOFT |
|--------|------|-------|------|-------|-------|
| PF51 | 300 | - | - | - | 700 |
| PF54 | - | 520 | - | - | 480 |
| PF55 | - | 240 | 144 | - | 616 |
| PF57 | - | - | 270 | - | 730 |
| PF59 | - | - | - | 400 | 600 |
| PF5T01 | 197 | 182 | - | 53 | 568 |
| PF5T02 | 75 | 164,5 | - | 37 | 723,5 |
| PF5T03 | 73 | 99 | - | 60 | 768 |
| PF5T04 | 76 | 161 | 33 | 73 | 657 |
| PF5T05 | 242 | 62 | - | 62 | 634 |
| PF5T06 | 72,2 | 334,5 | 14 | 43,4 | 535,9 |
| PF5T07 | 143 | 188,3 | - | 104 | 564,7 |
| PF5T08 | 10,4 | 185,8 | 9,6 | 125,5 | 669 |

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.