

PI 30



ILVA

Полиэфирный белый грунт

Белый полиэфирный грунт. Предназначен для покрытия мебели, панелей, кухонных фасадов. Стойкий к усадке. Может наноситься на плоские, профильные и вертикальные поверхности. Особенно рекомендуется в случаях, когда необходимо получение высоко-глянцевого покрытия.

Назначение Грунтование МДФ

Способ нанесения Распыление

| Способ смешивания | | По весу, гр | По объему, мл |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| Продукт | PI 30 | 100 | 100 |
| Ускоритель | TV 62/ TV 72 | 2 | 3,2 |
| Отвердитель | TV 80/ TV 84 | 2 | 2,7 |
| Растворитель | Ацетон | 10 | 19 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Содержание нелетучих веществ | 92,3% |
| Вязкость продукта (DIN Nr 8 20°C) | 20 сек. (+ /- 2) |
| Плотность | 1,46 кг/л (+ /- 0,03) |
| Время жизни продукта | 30-40 минут/ (2-3 часа) (20°C) |
| Рекомендуемый расход (гр/м2) | 150-300 гр/м2 |
| Время высыхания от пыли (20°C) | 20-30 минут |
| Время высыхания на отлип (20°C) | 1-1,5 часа |
| Время высыхания до склад. (20°C) | 24 часа |
| Количество слоев | 2-3 (возможно нанесение следующего слоя через 40 минут) |

Примечания: перед использованием **вымешать поочередно** катализатор и затем ускоритель.

Не допускается смешивание катализатора и ускорителя одновременно!

Жизнеспособность зависит от температуры продукта, окружающей среды и количества активатора и катализатора. В зимнее время температура продукта и в помещении не должна быть ниже 15°C и для ускорения времени сушки необходимо увеличить кол-во активатора и катализатора до 3%.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.