

PLM 548*



Белый ПУ биндер устойчивый к механическим воздействиям

ПУ матовый биндер имеет сверхвысокую степень устойчивости к механическим воздействиям – 0,7N по стандарту UNI EN 15186:2012 (стандартные эмали имеют показатель 0,3N). Это расширяет возможности использования эмали без перекрытия лаком. Особенно рекомендуется для торговой мебели

Назначение Окраска мебели и столярных изделий

Способ нанесения Распыление

Способ смешивания		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	PLM 548*	100	100
Отвердитель	TX 70	50	70,3
Растворитель	TZ 35	30	46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	63%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	40 сек. (+ /- 3)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	17 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+ /- 2)
Плотность	1,35 кг/л
Время жизни продукта	3 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	130-150 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов
Степень блеска	PLM 5482 – 50 глосс (+ /- 3) PLM 5484 – 20 глосс (+ /- 2) PLM 5485 – 15 глосс (+ /- 1) PLM 5486 – 10 глосс (+ /- 1) PLM 5487 – 5 глосс (+ /- 1)

Твердость покрытия

Примечания: Колеруется пигментными пастами серии PZ3.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.