



ТА18000 – высокопрозрачный грунт (высоконаполненный)

Полиуретановый грунт для всех типов изделий из древесины. Обладает наибольшим в своей группе сухим остатком. Идеально подходит для вертикального нанесения. Рекомендован для закрыто-пористой отделки.

Назначение: грунтование деревянных изделий

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

| Компонент | Код | Соотношение по массе, г | Соотношение по объему, мл |
|-------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| Продукт | ТА18000 | 100 | 100 |
| Отвердитель | ТХ57/ТХ56 | 50 | 50 |
| Разбавитель | ТЗ33/ТЗ35 | 20-30 | 24-36 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| Наименование показателя | Значение |
|---|---------------------------|
| Содержание нелетучих веществ | 52% (+/- 2) |
| Вязкость (DIN Nr 4 20°C) | 90 сек. (+/- 2) |
| Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C) | 20 сек. (+ /- 2) |
| Плотность продукта | 0,991 кг/л (+/- 0,03) |
| Время жизни готовой смеси | 3 часа |
| Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²) | 120-150 гр/м ² |
| Время высыхания от пыли (20°C) | 15-20 минут |
| Время высыхания на отлип (20°C) | 30-40 минут |
| Время высыхания до шлифовки (20°C) | 4 часа |
| Количество слоев | 1-3 |
| Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета | 1,7 - 1,8 мм |
| Рекомендуемый абразив для шлифовки | P320->P400 |

Примечание: так как данный материал имеет высокий сухой остаток, важно использовать разбавитель в соответствии с температурным режимом, особенно в условиях высоких летних температур.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.