

ТА 909



ILVA

Полиуретановый прозрачный тиксотропный грунт

Высокоукрывистый тиксотропный полиуретановый грунт. Идеально подходит для вертикального и электростатического нанесения. Характеризуется коротким периодом сушки.

Назначение

Покрытие мебели и прочих деревянных изделий

Способ нанесения

Распыление, электростатика

Способ смешивания

		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	ТА 909	100	100
Отвердитель	ТХ 56/ТХ 57	50	50
Растворитель	ТЗ 9491/ТЗ 33	30-40	36-48

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	46% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 4 20°C)	50 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+/- 2)
Плотность	0,990 кг/л (+/- 0,05г)
Время жизни продукта	3 часа
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-120 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Шлифование	Через 3-4 часа
Количество слоев	1-2

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.