



ТР60 – высокоглянцевый лак, биндер для эмали

Полиуретановый высокоглянцевый лак. Характеризуется высоким сухим остатком, отличной растекаемостью и высокой финишной твердостью. Является лучшим решением для мебели с высоким глянцем.

Назначение: окраска мебели и столярных изделий

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ТР60	100	100
Отвердитель	ТХ51	80	78
Разбавитель	ТЗ13	30-50	36-60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	48% (+ /- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	30 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	14 сек. (+/- 2)
Плотность продукта	0,99 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни готовой смеси	3-4 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	120-140 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	2-3 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Количество слоев	1-2
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Степень блеска	100

Примечания: Данный продукт особо рекомендован для покрытия столешниц и кухонных фасадов. Если требуется более быстрое высыхание можно добавить 0,5-1% TV17. Альтернативный отвердитель: ТХ75 в пропорции 70-100% к компоненту А позволит получить максимальную светостойкость. В случае, если требуется уменьшить твердость, для более легкой полировки - кол-во отвердителя необходимо снизить до 50-70%.

Колеруется пигментными пастами серии PZ3XX.

При необходимости нанесения продукта в 2 слоя необходима промежуточная сушка минимум 60 минут.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.