



ТРТ3123 – белая эмаль

Белая полиуретановая универсальная эмаль.

Назначение: окраска мебели и столярных изделий

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

| Компонент | Код | Соотношение по массе, г | Соотношение по объему, мл |
|-------------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| Продукт | ТРТ3123 | 100 | 100 |
| Отвердитель | ТХ56 | 40 | 56-71 |
| Разбавитель | FAST/TZ33/TZ35 | 20-30 | 33-48 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| Наименование показателя | Значение |
|---|---------------------------|
| Содержание нелетучих веществ | 66% |
| Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C) | 100 сек. (+ / - 10) |
| Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C) | 14-18 сек. (+ /- 2) |
| Плотность продукта | 1,33 кг/л (+/- 0,03г) |
| Время жизни готовой смеси | 3 часа |
| Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²) | 120-150 гр/м ² |
| Время высыхания от пыли (20°C) | 20 минут |
| Время высыхания на отлип (20°C) | 40 минут |
| Время высыхания до склад. (20°C) | 12 часов |
| Количество слоев | 1 |
| Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета | 1,7 - 1,8 мм |
| Степень блеска | 25 глосс |

Примечание: колеруется пигментными пастами серии PZ3XX. Является финишным покрытием, наносится в 1 слой.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.