

TSG 5030



ILVA

Акриловый прозрачный глянцевый лак

Характеризуется высокой прозрачностью и высокой устойчивостью к пожелтению под воздействием света. Рекомендован к использованию на светлых породах древесины. Зарекомендовал себя отличной растекаемостью и высокой укрывистостью. Придает изделию безупречный блеск и необходимую твердость. Хорошо полируется.

Назначение

Окраска мебели, панелей и фасадов из дерева

Способ нанесения

Распыление

Способ смешивания

		По весу, гр	По объему, мл
Продукт	TSG 5030	100	100
Отвердитель	TX 90	50	52
Растворитель	TZ 13	30-40	36-47

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Содержание нелетучих веществ	43%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	23 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	14-15 сек. (+ /- 1)
Плотность	0,975 кг/л (+ /- 0,02)
Время жизни продукта	3 часа (20°C)
Рекомендуемый расход (гр/м2)	100-150 гр/м2
Время высыхания от пыли (20°C)	40 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	2 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Количество слоев	1-2
Твердость покрытия	3-4Н
Степень блеска	100 Глосс

Примечания: Наилучшие результаты при полировки достигаются через 24 часа (20°C). В случае окраски при температуре свыше 25°C необходимо использовать замедлитель TZ14. Разрешается использовать как смесь двух отвердителей, так и по отдельности каждый.

Срок годности и условия хранения: 6 месяцев от даты поставки, в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения всегда проверяйте однородность и хорошо размешивайте перед использованием для устранения возможного осадка.