



TSG 5030 – глянцевый лак

Акриловый прозрачный глянцевый лак. Характеризуется высокой прозрачностью и высокой устойчивостью к пожелтению под воздействием света. Рекомендован к использованию на светлых породах древесины. Зарекомендовал себя отличной растекаемостью и высокой укрывистостью. Придает изделию безупречный блеск и необходимую твердость. Хорошо полируется.

Назначение: окраска мебели, панелей и фасадов из дерева

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	TSG 5030	100	100
Отвердитель	TX 90	80	82
Разбавитель	TZ 13	30	32

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	44%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	23 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	14-15 сек. (+ /- 1)
Плотность продукта	0,975 кг/л (+ /- 0,02)
Время жизни продукта	3 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	100-150 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	40 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	2 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часов
Количество слоев	1-2
Твердость покрытия	3-4H
Степень блеска	100 Глосс

Примечания:

Наилучшие результаты при полировке достигаются через 48 часа (20°C). В случае окраски при температуре выше 25°C необходимо использовать замедлитель TZ14. Для получения максимальной степени блеска покрытия, количество отвердителя в смеси может быть увеличено до 100%. Для ускорения сушки покрытия возможно применение ускорителя TV17 в количестве 0,5-1% от основы материала. ПРИМЕНЕНИЕ УСКОРИТЕЛЯ СНИЖАЕТ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СМЕСИ.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.