

Общество с ограниченной ответственностью  
«Компания Арт Индустрия»  
223050, Минская обл., Минский р-он,  
Колодищанский с/с, аг. Колодищи,  
ул. Чкалова, д. 56, корпус 3, ком. 40  
тел./факс 508-01-61

Исх. № 92 от 13.07.2023.

### О результатах тестирования

В лаборатории ООО «Компания Арт Индустрия» проведено тестирование образцов грунт-эмали «ARMEPOX» 2K DTM 242 RAL 7016, производимой по ТУ ВУ 690655225.004-2013 Материалы лакокрасочные эпоксидные «ARMEPOX», по показателю «Стойкость покрытия при температуре  $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$  к статическому воздействию керосина».

Предоставляем условия и результаты проведенного тестирования:

1. - Количество пластин с тестируемым материалом – 2.
  - Толщина нанесенного двухслойного покрытия – 200 мкм.
  - Образцы грунт-эмали после нанесения на пластинки выдержаны 5 суток при температуре  $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $(65\pm 5)\%$  в соответствии с техническими условиями.
2. При тестировании использовался керосин марки «Керосин осветительный КО-20» производства компании «Белоруснефть».
3. Тестируемые образцы находились в керосине с 02.02.2023 по 11.07.2023 (5 месяцев, 9 дней). По истечении указанного срока образцы извлечены и выдержаны на воздухе при температуре  $(20\pm 2)^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности  $(65\pm 5)\%$  в течение 1 часа в соответствии с техническими условиями, после чего проведен осмотр и определение физико-химических показателей.
4. Результаты:
  - Цвет, внешний вид, блеск покрытия – без изменений.
  - Адгезия покрытия составила 1 балл.

При проведении тестирования соблюдены все требования по подготовке, нанесению и выдержке материалов в соответствии с техническими условиями на продукцию.

Свидетельство о технической компетентности Системы производственного контроля № 05891370.863-2023, действительно до 29.03.2028.

Инженер-технолог



Т.И. Якжик

Якжик +375 508-01-61  
t.yakzhik@art-industria.com