



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
«ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» (РУП «Институт БелНИИС»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

РУП «Институт БелНИИС» аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025
Уникальный регистрационный номер
в реестре НСА № ВУ/112 1.0290
Адрес: 220076, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 15 «Б»
Телефон: (+375 17) 270 90 01
Факс: (+375 17) 351 87 92
E-mail: ic@belniis.by

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
испытательного центра
РУП «Институт БелНИИС»

Д.А. Соколович
«11» июня 2026 г.

Протокол на 3 страницах
в 2 экземплярах

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации: 328/1-3

11 июня 2026 г.

Наименование продукции

Эмаль «ARMOPUR» DTM 113 (Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 1).

Обозначение ТНПА на
продукцию

—

Заявитель на проведение
испытаний, его адрес

ООО «Компания Арт Индустрия»
223050, Минская обл., Минский р-он, Колодищанский с/с, аг.
Колодищи, ул. Чкалова, дом 56, корп. 3, ком. 40

Изготовитель продукции,
его адрес

ООО «Компания Арт Индустрия»
223050, Минская обл., Минский р-он, Колодищанский с/с, аг.
Колодищи, ул. Чкалова, дом 56, корп. 3, ком. 40

Обозначение ТНПА на методы
испытаний

СТБ ISO 3233-1-2025.

Количество испытываемых
образцов и их
идентификационные номера
Сведения об испытываемых
образцах

209/1-26/3 от 08.05.2026 г. - Эмаль «ARMOPUR» DTM 113
(0,5 кг), отвердитель «ARMOPUR» Hardener 1 (0,3 кг).

Наименование организации,
проводившей отбор образцов
на испытания

ООО «Компания Арт Индустрия»

Акт отбора

№ 4/26 от 30.04.2026 г.

Основание для испытаний

Договор № 441/14и - 25 от 31.07.2025 г.

«____» _____ 2026 г.
(дата выдачи/отправки почтой)



1 Введение

1.1 Работа выполнена научно-исследовательским отделом полимерных материалов РУП «Институт БелНИИС» на основании договора № 441/14и - 25 от 31.07.2025 г. с ООО «Компания Арт Индустрия».

1.2 Программа проведения испытаний приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта
Объемная доля нелетучих веществ	СТБ ISO 3233-1

2 Условия проведения испытаний

2.1 Дата проведения испытаний: 08.05.2026 г. – 11.06.2026 г.

2.2 Условия проведения испытаний:

- температура окружающей среды: 20 °С – 22 °С;
- относительная влажность воздуха: 45 % – 55 %

2.3 Место проведения испытаний: РУП «Институт БелНИИС», ул. Ф. Скорины, 15 Б, лаборатория научно-исследовательского отдела полимерных материалов, комната 317.

2.4 Испытательное оборудование и средства измерений, применяемые при проведении испытаний, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Заводской номер	Документ метрологического контроля	Срок действия
Комбинированный прибор Testo 608-H1	45244101/003	Свидетельство о поверке № 1-0381426-5025 от 11.09.2025	10.09.2026
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/20	7853	Аттестат № 1021-7025 от 06.11.2025	05.11.2026
Весы электронные Explorer EP 613	1126273239	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 0004185-4726 от 26.03.2026	25.03.2027
Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-4	1057	Свидетельство о поверке № 1-054470-5525 от 03.12.2025	02.12.2028
Электропечь сопротивления низкотемпературная лабораторная Snol 58/350	14538	Свидетельство о калибровке № 0032758-7026 от 23.01.2026	22.01.2027
Пикнометр SIMEX	422	Протокол № 10-2026 от 05.06.2026	05.06.2027

3 Результаты испытаний

3.1 Результаты испытаний эмали «ARMOPUR» DTM 113 (Отвердитель «ARMOPUR» Hardener 1) приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателей, единицы измерения	Фактические значения показателей:		Требование по ТНПА: -
	Частные значения	Среднее значение	
Объемная доля нелетучих веществ, %	56,1		Фактическое значение


Условия сушки - 2 класс (7 дней при температуре (23±2) °С и относительной влажности (50±5) %).

3.2 Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы, предоставленные Заявителем.

Ответственные исполнители:

Инженер-технолог 1 кат.
(должность)

РУП «Институт БелНИИС»
(организация)



(подпись)

Симоненко Д.А.
(фамилия, инициалы)

Протокол проверил:

Зав. научно-исследовательским
отделом полимерных
материалов
(должность)

РУП «Институт БелНИИС»
(организация)


(подпись)

Александрова И.А.
(фамилия, инициалы)

Протокол оформлен на 3 страницах в 2 экземплярах и направлен в:

- ООО «Компания Арт Индустрия» – 1 экземпляр;
- Архив РУП «Институт БелНИИС» – 1 экземпляр.

Перепечатка и/или воспроизведение протокола не в полном объеме возможна только с разрешения РУП «Институт БелНИИС».

Протокол действителен только с оригинальными печатями и штампами Испытательного центра РУП «Институт БелНИИС».

Испытательный центр РУП «Институт БелНИИС» не несет ответственности за информацию, предоставленную Заявителем.

Конец протокола