



ООО «АРТ индустрия»
121354, г. Москва,
ул. Дорогобужская, д.14, стр.7,
тел.: +7 (495) 128-29-03

27.04.2023

Исх. б/н

Разъяснение к применению прокола ускоренных климатических испытаний

В соответствии с Протоколом №279-1363Е-2022 от 22.12.2022 по результатам ускоренных климатических испытаний системы покрытий состоящей из эпоксидной антикоррозионной грунтовки «ARMEPOX» 2K Primer 041 серого цвета и двухкомпонентной ПУ антикоррозионной атмосферостойкой эмали «ARMOPUR» DTM 113, цвет RAL7036 по ГОСТ 9.401-2018 метод 6 (УХЛ1, ХЛ1) с сроком службы системы покрытия общей номинальной толщиной 210 мкм. – срок службы покрытия составляет 15 лет.

В соответствии с Протоколом №278-1373Е-2022 от 22.12.2022 по результатам ускоренных климатических испытаний системы покрытий состоящей из эпоксидной антикоррозионной грунтовки «ARMEPOX» 2K Primer 041 серого цвета и двухкомпонентной ПУ антикоррозионной атмосферостойкой эмали «ARMOPUR» DTM 113, цвет RAL 9003 по ГОСТ 9.401-2018 метод 6 (УХЛ1, ХЛ1) с сроком службы системы покрытия общей номинальной толщиной 160 мкм. – срок службы покрытия составляет 15 лет.

Относительно применения данных проколов к использованию в указанной схеме других цветов по международной карте цветов RAL - **считать все показатели идентичными результатам проведенного климатического испытания.**

Генеральный директор
Полевицкий С.Г.

