

**BP03.00.00 – "МАСТЕР" грунт, концентрат.**

Прозрачный полиуретановый двухкомпонентный универсальный тиксотропный грунт. Характеризуется высокой скоростью сушки и высокой прозрачностью. Позволяет сократить общий расход ЛКМ, обеспечивая высокое качество получаемой поверхности. Защищает изделие от воздействия влаги в процессе использования.

**Назначение:** шпон, твердые и мягкие породы древесины (массив).

**Способ нанесения:** распыление

**РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ**

| Компонент   | Код        | Соотношение по массе, г | Соотношение по объему, мл |
|-------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| Продукт     | BP03.00.00 | 100                     | 100                       |
| Отвердитель | HP03.00.00 | 50                      | 50                        |
| Разбавитель | FAST       | 100                     | 100                       |

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

| Наименование показателя                  | Значение             |
|------------------------------------------|----------------------|
| Содержание нелетучих веществ             | 60%                  |
| Плотность продукта                       | 1,05 кг/л (+/- 0,03) |
| Время жизни готовой смеси                | 4 часа (20°C )       |
| Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м²)   | 120 гр/м²            |
| Время высыхания от пыли (20°C)           | 10 минут             |
| Время высыхания на отлип (20°C )         | 30 минут             |
| Время высыхания до шлифовки (20°C)       | 90-120 минут         |
| Количество слоев                         | 1-2 слоя             |
| Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета | 1,7 мм               |
| Вязкость А+В (ВЗ 6, 20°C)                | 48 сек. (+/-2)       |
| Вязкость смеси 100/50/100 (ВЗ 4, 20°C)   | 14 сек. (+/-2)       |

**Примечания:** Перед использованием тщательно вымешать. Использовать фильтр воронку перед применением. В случае уменьшения разбавителя-увеличится время сушки.

**[ОНЛАЙН ШКОЛА ОКРАСКИ - НЕ ЗАБУДЬ ПОДПИСАТЬСЯ!](#)**

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.