

TP03.00. – "МАСТЕР" лак, концентрат.**

Прозрачный полиуретановый двухкомпонентный универсальный лак.

Характеризуется высокой прозрачностью. Позволяет сократить общий расход ЛКМ, обеспечивая высокое качество получаемой поверхности.

Защищает изделие от воздействия влаги в процессе использования.

Назначение: шпон, твердые и мягкие породы древесины (массив).

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	TP03.00.00	100	100
Отвердитель	HP03.00.00	50	50
Разбавитель	FAST	60	60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	60%
Плотность продукта	1,08 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	3 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м²)	120 гр/м²
Время высыхания от пыли (20°C)	15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40 минут
Время высыхания доскладирования (20°C)	12 часов
Количество слоев	1
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 мм.
Вязкость А+В (ВЗ 6, 20°C)	37 сек. (+/-2)
Вязкость смеси 100/50/60 (ВЗ 4, 20°C)	16 сек. (+/-2)

Примечания:

TP03.00.10 - блеск 10 Глосс (+/-5)

TP03.00.20 - блеск 20 Глосс (+/-5)

Перед использованием тщательно вымешать. Использовать фильтр воронку перед применением.

В случае уменьшения разбавителя-увеличится время сушки.

Эксплуатационный набор твердости до 3 суток (зависит от температуры окружающей среды)

[ОНЛАЙН ШКОЛА ОКРАСКИ - НЕ ЗАБУДЬ ПОДПИСАТЬСЯ!](#)

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.