

ТР303.00. – Конвертер (база) ПУ прозрачный для эмали.**

Прозрачный полиуретановый двухкомпонентный универсальный конвертер для колеровки.

Назначение: окрашивание МДФ, шпона (массива).

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ТР303.00.**	100	100
Отвердитель	HP70.00.00	50	50
Разбавитель	THINNER3, FAST	30-40	30-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	61%
Плотность продукта	1,05 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	3 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м²)	120 гр/м²
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40 минут
Время высыхания до складирования (20°C)	24 часа
Количество слоев	1
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,4-1,8 мм
Вязкость А+В (ВЗ 6, 20°C)	27 сек. (+/-2)
Вязкость смеси 100/50/40 (ВЗ 4, 20°C)	15 сек. (+/-2)

Примечания: использовать фильтр воронку 125 мкм перед применением. Рекомендуется для матовой отделки.

Возможна колеровка пигментными пастами серии PZ3XX.

Отличное решение для нанесения цветного финишного слоя (RAL, NCS, и т .д.)

Блеск ТР303.00.10: 10 Глосс (+/- 5 Глосс)

Блеск ТР303.00.20: 20 Глосс (+/- 5 Глосс)

Создает превосходную гладкую поверхность с приятным тактильным эффектом.

Отлично растягивается на поверхности и заполняет риск от шлифования. Укрывает на острых углах.

ОНЛАЙН ШКОЛА ОКРАСКИ - НЕ ЗАБУДЬ ПОДПИСАТЬСЯ!

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.