

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Арт Индустрия»
223050, Минская обл., Минский р-он,
Колодищанский с/с, аг. Колодищи,
ул. Чкалова, д. 56, корпус 3, ком. 40
тел./факс 508-01-61

Исх. № 8/М от 31.08.2022

О результатах тестирования

В лаборатории ООО «Компания Арт Индустрия» проведено тестирование образцов грунт-эмали «ARMOPUR» DTM 163 RAL 1021 и «ARMOPUR» DTM 163 RAL 5015 согласно требований ТУ BY 690655225.006-2020 Материалы лакокрасочные полиуретановые.

Результаты и условия проведенного тестирования:

1. Образцы грунт-эмали после нанесения на пластинки выдержаны 5 суток.
2. Выдержка пластинок в сушильном шкафу SNOL 58/350 составила 3 часа при температуре 180° С.
3. Физико-химические показатели образцов грунт-эмали после выдержки в сушильном шкафу соответствуют требованиям технических условий.
4. Визуально цвет образца грунт-эмали «ARMOPUR» DTM 163 RAL 1021 не изменился, образец грунт-эмали «ARMOPUR» DTM 163 RAL 5015 изменил цвет (при указанных температурных условиях выгорает).

Инженер-технолог



Т.И. Якжик