

## ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная антикоррозионная цинконаполненная эпоксидная грунтовка. Содержание цинковой пыли в эпоксидной смоле не менее 80%.

## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Используется в качестве первичной грунтовки в трехслойных системах для покрытий длительного срока службы (более 15 лет) в условиях максимальной коррозионной нагрузки С5;
- Обеспечивает катодную защиту стали;
- Позволяет проводить сварочные работы;
- Применяется только на отработанную поверхность до степени Sa $2\frac{1}{2}$  по ISO 8501.

## Рецептура смешивания

		% в весе, гр	% в объеме, мл
<b>Продукт</b>	Zn Primer 042	100	100
<b>Отвердитель</b>	Отвердитель 6, 7	2,5	10
<b>Растворитель</b>	Растворитель 7, 8, ARTLAC MET	5-20	5-40

**Объем твердых (A + B)**

65 ± 2%

**Вязкость (A + B)**

Тиксотропная

**Вес твердых (A)**

82-92%

**Плотность (A + B)**

3,3-3,4 кг/л

**Вязкость (A)**

Тиксотропная

**Жизнеспособность**

4 часа

DFT 40 мкм	+10 °C	+23 °C	+35 °C
<b>Сухая «от пыли»</b>	30 мин	15 мин	10 мин
<b>Сухая «на отлип»</b>	2 ч	1 ч	30 мин
<b>Минимальная сушка между слоями</b>	2 ч	1 ч	1 ч

Данные приведены при относительной влажности воздуха 65%. При изменении влажности данные могут изменяться.

Полное формирование покрытия при естественной сушке – 7 суток.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Наносите в один - два слоя. Теоретический расход без разбавителя при DFT 50 мкм составляет 254 г/м<sup>2</sup>.
- Для безвоздушного распыления продукт разбавляется в зависимости от температуры компонентов (основы, отвердителя, разбавителя) и требуемой вязкости примерно на 0-5 %. Перемешивать во время нанесения. Рекомендуемый диаметр сопла – 0,015"-0,021" с давлением 120-180 бар. Угол распыления выбирается в соответствии с формой объекта.
- Для обычного распыления продукт разбавляется в зависимости от температуры компонентов (основы, отвердителя, разбавителя) и требуемой вязкости краски примерно на 20 %. Рекомендуемый диаметр сопла – 1,6–2,0 мм и давление 3-4 бар
- Для нанесения кистью продукт следует разбавлять в зависимости от обстоятельств.

## **СРОК ХРАНЕНИЯ**

6 месяцев

## **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Очистка поверхности до степени Sa2½ по ISO 8501. Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°C во время нанесения и сушки. Относительная влажность воздуха во время нанесения и сушки не должна превышать 80%. Температура поверхности стали должна оставаться по крайней мере на 3°C выше точки росы. Во время нанесения и сушки в закрытых помещениях требуется хорошая вентиляция и достаточное движение воздуха.

## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Содержит органические растворители. Выполняйте малярные работы с местной и общей вентиляцией. Используйте резиновые перчатки для защиты рук и средства индивидуальной защиты для защиты органов дыхания. Хранить материал в плотно закрытой таре. Хранить вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курите поблизости. Используйте взрывозащищенное оборудование, освещение, искробезопасные инструменты. Тушите, распыляя воду или используя воздушно-механическую пену и порошки. В случае попадания на кожу промойте загрязненные участки водой с мылом, высушите и смажьте жирным кремом.

**Только для промышленного и профессионального использования.**

Приведенная выше информация не является исчерпывающей или полной. Информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте, и она предоставляется в меру наших знаний. Как производитель, мы не можем контролировать условия, в которых используется продукт, или множество факторов, влияющих на использование и применение продукта. Мы отказываемся от ответственности за любой ущерб, причиненный использованием продукта вопреки нашим инструкциям или в ненадлежащих целях. Мы оставляем за собой право изменять данную информацию в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Продукт предназначен только для профессионального использования и должен использоваться только профессионалами, обладающими достаточными знаниями и опытом. Приведенная выше информация носит исключительно рекомендательный характер. В пределах, допускаемых применимым законодательством, мы не несем никакой ответственности за условия, в которых используется продукт, или за использование или применение продукта.

В случае, если вы намереваетесь использовать продукт для любых других целей, кроме рекомендованных в этом документе, без предварительного получения нашего письменного подтверждения о пригодности для предполагаемого использования, такое использование осуществляется на ваш собственный риск