

## АРМЕРОХ® 243 MASTIC

**ОПИСАНИЕ:** Двухкомпонентное эпоксидное покрытие мастичного типа с высоким сухим остатком. Относится к поверхностно-толерантным покрытиям с повышенной смачивающей способностью. Может быть использовано в качестве грунтовочного, промежуточного либо финишного слоя в системах защитных покрытий для качественно подготовленных поверхностей из углеродистой стали, а также в условиях, когда обеспечить достаточную степень подготовки не представляется возможным.

**СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** Антикоррозионная защита и ремонт металлических, бетонных конструкций в гражданском строительстве, нефтехимическом комплексе, транспортном строительстве и тяжелом машиностроении, эксплуатируемых в различных коррозионных средах:  
C2-C5 (ISO 12944-2)  
XA1-XA3 (СН 2.01.07-2020)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Цвет	серый, красно-коричневый, серебристый
Сухой остаток по объёму %	80±2 %
Степень блеска	полуглянцевая
Плотность	1,4-1,5 г/см <sup>3</sup>
Теоретический расход (без учёта потерь)	170 г/м <sup>2</sup> - 100 мкм
Время высыхания: степень 3 (на отлип) ТСП 100 мкм	5 ч. 20°C
Жизнеспособность после смешения при температуре (20±0,5) °C, ч	3, не менее
Толщина одного слоя (рекомендуемая)	80-200 мкм
Вязкость	тиксотропная
Адгезия	1 балл (ГОСТ 15140) 4 Мпа (не менее) ГОСТ 32299

**МЕТОД НАНЕСЕНИЯ**

**Безвоздушное распыление (БВР)**

Рекомендуемый разбавитель Thinner EP 7, до 5 % по массе  
Диаметр сопла 0,015" - 0,021" (0,38 - 0,53 мм)  
Давление на сопле не менее 17 МПа (170 бар)

*Примечание: данные для нанесения методом БВР могут изменяться в зависимости от конфигурации оборудования.*

**Воздушное распыление**

Рекомендуемый разбавитель Thinner EP 7  
Количество разбавителя до 10 % по массе  
Диаметр сопла 1,8 - 2,5 мм  
Давление 0,3 - 0,4 МПа (3 - 4 бар)

**Кисть/валик**

Рекомендуемый разбавитель Thinner EP 7 до 10 % по массе. Кисть рекомендовано использовать только для полосовой окраски. Использование валика для нанесения первого слоя покрытия не допускается.

**ПРОПОРЦИИ  
СМЕШИВАНИЯ**

Пропорции смешивания		% в весе, г	% в объеме, мл
Основа	Primer 243	100	100
Отвердитель	Hardener EP 4	25	40

Разбавитель Thinner EP 7

**ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ****Углеродистая сталь**

Подготовку поверхности осуществлять согласно ГОСТ 9.402:

-первая степень обезжиривания

-абразивоструйная очистка до степени 2 по ГОСТ 9.402

Sa 2½ (ISO 8501-1). Профиль поверхности 30-70 мкм.

Обработка сварных швов, кромок и поверхности в целом должна соответствовать степени подготовки P2 (ISO 8501-3). Для труднодоступных мест допускается подготовка до степени St2 (ISO 8501-1).

При проведении ремонтной окраски допускается механическая либо ручная очистка. Степень подготовки поверхности не менее St2 (ISO 8501-1). Старое покрытие должно иметь достаточную адгезию к подложке. Наличие масложировых загрязнений не допускается. Степень подготовки поверхности напрямую влияет на долговечность и эксплуатационные характеристики полученного покрытия.

**Загрунтованная поверхность либо старое покрытие без следов коррозии**

Тщательно удалить масложировые загрязнения с использованием соответствующего мощного средства. Удалить соли и другие загрязнения.

Проверить совместимость старого покрытия с материалом ARMEPOX® 243 MASTIC.

При необходимости придать поверхности шероховатость. Обеспылить.

**УСЛОВИЯ  
НАНЕСЕНИЯ**

Покрытие следует наносить исключительно на сухую и чистую поверхность. Температура окрашиваемой поверхности должна быть на 3 С° выше точки росы. Минимальная температура нанесения -5 С° (убедиться в отсутствии льда на поверхности). Максимальная влажность 85%.

Температура материала должна быть не менее 15°С. Более низкая температура приведет к увеличению вязкости, что может потребовать дополнительного добавления разбавителя и, как следствие, замедлению высыхания и увеличению вероятности образования подтеков.

В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения и сушки покрытия.

**СРОК ХРАНЕНИЯ**

12 месяцев

**МЕРЫ  
БЕЗОПАСНОСТИ**

Содержит органические растворители. Выполняйте малярные работы с местной и общей вентиляцией. Используйте резиновые перчатки для защиты рук и средства индивидуальной защиты для защиты органов дыхания. Храните материал в плотно закрытой таре. Храните вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курите поблизости. Используйте взрывозащищенное оборудование, освещение, искробезопасные инструменты. Тушите, распыляя воду или используя воздушно-механическую пену и порошки. В случае попадания на кожу промойте загрязненные участки водой с мылом, высушите и смажьте жирным кремом.

Приведенная выше информация не является исчерпывающей или полной. Информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте, и она предоставляется в меру наших знаний. Как производитель, мы не можем контролировать условия, в которых используется продукт, или множество факторов, влияющих на использование и применение продукта. Мы отказываемся от ответственности за любой ущерб, причиненный использованием продукта вопреки нашим инструкциям или в ненадлежащих целях. Мы оставляем за собой право изменять данную информацию в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Продукт предназначен только для профессионального использования и должен использоваться только профессионалами, обладающими достаточными знаниями и опытом. Приведенная выше информация носит исключительно рекомендательный характер. В пределах, допускаемых применимым законодательством, мы не несем никакой ответственности за условия, в которых используется продукт, или за использование или применение продукта.