



МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
«ИНСТИТУТ БЕЛНИИС» (РУП «Институт БелНИИС»)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Испытательный центр
РУП «Институт БелНИИС» аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025
Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0290
действителен до «12» июня 2030 г.
Адрес: 220076, г. Минск,
ул. Ф. Скорины, 15 «Б»
Телефон: (+375 17) 270 90 01
Факс: (+375 17) 351 87 92
E-mail: bst@belniis.by

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора –
главный инженер
РУП «Институт БелНИИС»


Е.Е. Семашко

«20» августа 2025 г.

Протокол на 3 страницах
в 3 экземплярах

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации: 426-3

20 августа 2025 г.

Наименование продукции

Система покрытий: грунтовка «ARMOPUR» Primer 011 + эмаль
«ARMOPUR» Topcoat 162 DTM RAL 2000 (2 слоя).

Обозначение ТНПА на
продукцию

Заявитель на проведение
испытаний, его адрес

ООО «Колорфэктори», Республика Беларусь
223056, Минская обл., Минский р-н, р-н аг. Сеница, Сеницкий с/с,
68/3.

Изготовитель продукции,
его адрес

ООО «Компания Арт Индустрия», Республика Беларусь

Обозначение ТНПА на методы
испытаний

ГОСТ 9.401-2018, ГОСТ 9.407-2015.

Количество испытываемых
образцов и их
идентификационные номера
Сведения об испытываемых
образцах

281/1-25/3 от 07.07.2025 г. (Система покрытий: грунтовка
«ARMOPUR» Primer 011 + эмаль «ARMOPUR» Topcoat 162 DTM
RAL 2000 (2 слоя) - 10 шт.)

Наименование организации,
проводившей отбор образцов
на испытания

ООО «Колорфэктори»

Акт отбора

№ 84 от 01.07.2025 г.

Основание для испытаний

Договор № 58/14и - 25 от 31.01.2025 г.



«____» _____ 2025 г.
(дата выдачи/отправки почтой)

1 Введение

1.1 Работа выполнена научно-исследовательским отделом полимерных материалов РУП «Институт БелНИИС» на основании договора № 58/14и – 25 от 31.01.2025 г. с ООО «Колорфэктори».

1.2 Программа проведения испытаний приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта
Стойкость покрытия к воздействию солнечного излучения	ГОСТ 9.401, метод В ГОСТ 9.407

2 Условия проведения испытаний

2.1 Дата проведения испытаний: 07.07.2025 г. – 20.08.2025 г.

2.2 Условия проведения испытаний:

- температура окружающей среды: 20 °С – 22 °С;
- относительная влажность воздуха: 45 % – 55 %

2.3 Место проведения испытаний: РУП «Институт БелНИИС», ул. Ф. Скорины, 15 Б, лаборатория научно-исследовательского отдела полимерных материалов, комнаты 317, 7П.

2.4 Испытательное оборудование и средства измерений, применяемые при проведении испытаний, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Заводской номер	Документ метрологического контроля	Срок действия
Комбинированный прибор Testo 608-N1	45244101/003	Свидетельство о поверке № 1-0369168-5024 от 10.09.2024	09.09.2025
Прибор измерения геометрических параметров многофункциональный "Константа К6Ц"	0320	Свидетельство о поверке № 1-0238859-3425 от 12.07.2025	11.07.2026
Климатическая камера КРК 800	91	Аттестат № 1104-7024 от 06.11.2024	05.11.2025
		Протокол № 0115/6695/9.7 от 30.06.2025	29.06.2026
Лупа измерительная ЛИ-3-10х-у	1000483	Свидетельство о поверке № 1-000243-4124 от 22.04.2024	21.04.2026
Блескомер и измеритель DOI Elcometer 408	1004026	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 0014294-5024В от 11.09.2024	10.09.2025
Настольный спектрофотометр Si7600	002346	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 0014293-5024-В от 06.09.2024	05.09.2025
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (31) люксметр	316116	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 0006819-5025 от 17.01.2024	17.01.2026



3.1 Результаты испытаний системы покрытий: грунтовка «ARMOPUR» Primer 011 + эмаль «ARMOPUR» Topcoat 162 DTM RAL 2000 (2 слоя) приведены в таблице 3.

Наименование показателей, единицы измерения	Фактические значения показателей:				Требование по ТНПА: -
	Частные значения			Среднее значение	
Стойкость покрытия* к воздействию солнечного излучения, ч	1000	1000	1000	1000	Фактическое значение
Оценка декоративных свойств	АД0	АД0	АД0	АД0	
	Изменения цвета (Ц), блеска (Б), грязеудержание (Г), меление (М) отсутствуют				
Оценка защитных свойств	А30	А30	А30	А30	
	Растрескивание (Т), отслаивание (С), выветривание (В), образование пузырей (П), коррозия металла (К) отсутствуют				

3.2 Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы, предоставленные Заявителем.

Симоненко Д.А.
(фамилия, инициалы)

Понятовский О.В.
(фамилия, инициалы)

- ООО «Колорфэктори» – 1 экземпляр;
- Архив РУП «Институт БелНИИС» – 2 экземпляра.

Испытательный центр РУП «Институт БелНИИС» не несет ответственности за информацию, предоставленную Заявителем.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
АРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«Институт Бедниж»
АЛ ДА ДАКУМЕНТАВА