

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Арт Индустрия»
223050, Минская обл., Минский р-он,
Колодищанский с/с, аг. Колодищи,
ул. Чкалова, д. 56, корпус 3, ком. 40
тел./факс 508-01-61

Исх. № 5/н от 08.02.2023

О результатах тестирования

В лаборатории ООО «Компания Арт Индустрия» проведено тестирование образцов эмали «ARMOPUR» DTM 113 (все цвета по рецептуре) согласно требований ТУ BY 690655225.001-2011 Материалы лакокрасочные полиуретановые «ARMOPUR».

Результаты и условия проведенного тестирования:

1. Образцы эмали после нанесения на пластинки выдержаны 5 суток.
2. Выдержка пластинок в сушильном шкафу SNOL 58/350 составила 30 минут при температуре 200° С и 30 минут при температуре 300° С.
3. Физико-химические показатели образцов эмали после выдержки в сушильном шкафу при указанных температурных режимах соответствуют требованиям технических условий.
4. Цвета образцов, выдержанных при температуре 200° С, визуально остались без изменений, выдержанных при 300° С, – изменились (при данном температурном режиме цвет выгорает).

Инженер-технолог



Т.И. Якжик