

041 (ARMEPOX 2K Primer) - адгезионный эпоксидный грунт

Грунт создает отличную адгезию на цветных и черных металлах. Особо актуально для металлических элементов мебели. Кроме того данный грунт обладает отличными антикоррозионными свойствами.

Назначение: создание адгезии на любых металлах

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	2K Primer 041	100	100
Отвердитель	Hardener EP6	6	50 (8)
Разбавитель	ARTLAC MET	40-50	70-85

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	65-75%
Вязкость смеси с отвердителем (DIN Nr 4 20°C)	25-80 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	1,5 кг/л (+ /- 0,02)
Время жизни готовой смеси	1 час (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	80-100 гр/м ²
Время высыхания до нанесения следующего слоя (20°C)	12 ч (без шлифовки)
Количество слоев	1
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,3 - 1,8 мм

Примечания: подготовка осуществляется с помощью скотч-брайта. Для обезжиривания используется ацетон. Соблюдение указанной информации позволяет получить отличную адгезию покрытия. Необходимо предварительное испытание перед использованием.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

Температура хранения продукта не ниже +5°C