



415/13 – спецэффект перламутр

Спецэффект перламутр - самостоятельное покрытие, вид которого меняется вследствие преломления света. Необходимо перекрывать глянцевым акриловым лаком.

Назначение: окраска мебели и столярных изделий

Способ нанесения: лаконолив, распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	415/13	100	100
Отвердитель	TX90	30	32
Разбавитель	TZ13	60	66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	40%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	120 сек. (+ / - 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	14 сек. (+ / - 2)
Плотность продукта	0,995 кг/л (+/- 0,01г)
Время жизни готовой смеси	3-4 часа
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	80-120 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	15 мин
Время высыхания на отлип (20°C)	40-50 мин
Время высыхания до след слоя (20°C)	3-5 часов
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.