

BP13.01.00 – универсальный белый грунт

Универсальный белый ПУ грунт. Хорошо шлифуется и быстро сохнет.

Назначение: грунтование МДФ

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	BP13.01.00	100	100
Отвердитель	HP13.00.00	30	50
Разбавитель	FAST	5-10	10-15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	81%
Плотность продукта	1,631 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	1-1,5 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	150 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	10-15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	2-3 часа
Количество слоев	1-2
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 2,0 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P320->P400

Примечания: использовать фильтр воронку перед применением. Рекомендуется для матовой отделки. В качестве изолятора для МДФ обязательно использовать PA70000 (результат — сокращение расхода основного грунта и исключение растрескивания финишных слоев).

Возможна колеровка пигментными пастами серии PZ3XX.

Для исключения растрескивания финишного слоя в процессе производства, эксплуатации, сборки и монтажа изделий не рекомендуется превышать вес мокрого слоя и кол-во слоев при покраске.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется выдерживать 12 часов до шлифовки

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.