BP33.01.00 – универсальный белый грунт против растрескивания

Белый полиуретановый двухкомпонентный универсальный грунт. Обладает высокой степенью укрывистости за счёт повышенного содержания пигмента, отличается экстра белым оттенком, характеризуется высокой тиксотропностью и сверх эластичностью.

Назначение: грунтование МДФ, шпон, твердые и мягкие породы древесины (массив).

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	BP33.01.00	100	100
Отвердитель	HP33.00.00	50	76,5
Разбавитель	FAST	20-30	25-35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	78,1%
Плотность продукта	1,53 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	3 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м^2)	150-180 гр/м^2
Время высыхания от пыли (20°C)	10-15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	25-30 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	4-5 часов
Количество слоев	1-2
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 2,0 мм
Вязкость A+B (ВЗ 6, 20°C)	26 сек. (+/-2)
Вязкость смеси 100/50/30 (ВЗ 4, 20°C)	19 сек. (+/-2)

Примечания: использовать фильтр воронку перед применением. Рекомендуется для матовой отделки.
Возможна колеровка пигментными пастами серии PZ3XX.
Для достижения наилучшего результата рекомендуется выдерживать 12 часов до шлифовки.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.