

BP70.00.00 – грунт-изолятор для МДФ

Полупрозрачный грунт-изолятор для МДФ. Хорошо шлифуется и быстро сохнет.

Назначение: изолирование МДФ

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	BP70.00.00	100	100
Отвердитель	HP77.00.00	35	35
Разбавитель	FAST	30-50	30-50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	57%
Вязкость (КУ при 25°C)	95-100
Плотность продукта	1,060 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	2 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	100-150 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	15-20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30-35 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	60 минут
Количество слоев	1 (строго)
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P280->P320 (деликатная)

Примечания: не рекомендуется использовать на ламинированном МДФ, при попадании необходимо удалить.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.