

## BP71.00.00 – универсальный ПУ прозрачный грунт (изолятор для МДФ)

Прозрачный полиуретановый двухкомпонентный универсальный грунт (изолятор для МДФ).

Характеризуется высокой скоростью сушки. Позволяет сократить общий расход ЛКМ, обеспечивая высокое качество получаемой поверхности. Защищает изделие от воздействия влаги в процессе использования.

**Назначение:** грунтование МДФ, шпон, твердые и мягкие породы древесины (массив).

**Способ нанесения:** распыление

### РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	BP71.00.00	100	100
Отвердитель	HP71.00.00	50	50
Разбавитель	FAST	50-80	50-80

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	60%
Плотность продукта	1,07 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	4 часа (20°C )
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> )	100-120 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	10 минут
Время высыхания на отлип (20°C )	20 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	60 минут (P280)
Количество слоев	1
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 2,0 мм
Вязкость А+В (ВЗ 6, 20°C)	19 сек. (+/-2)
Вязкость смеси 100/50/30 (ВЗ 4, 20°C)	14,2 сек. (+/-2)

**Примечания:** использовать фильтр воронку перед применением.

Для МДФ: **не рекомендуется** наносить грунт более чем в один слой, превышать рекомендуемый слой, наносить на ламинированную подложку. Это может привести к растрескиванию и отслаиванию.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.