

ВРЕ40.00.00 – универсальный прозрачный ПЭ грунт

Прозрачный полиэфирный универсальный грунт.
Характеризуется высокой тиксотропностью и наполненностью

Назначение: грунтование шпона, массива

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г
Продукт	ВРЕ40.00.00	100
Ускоритель	TVS5AA1	3
Катализатор	TV80	3
Разбавитель	Ацетон	20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	75%
Плотность продукта	1,24 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	30-40 минут
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	250-300 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	20-40 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60-90 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	12-24 часа (зависит от слоя)
Количество слоев	1-3
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,8 - 2,0 мм

Примечания: использовать фильтр воронку 180 мкм перед применением.

Рекомендуется для матовой и глянцевой отделки.

Для достижения наилучшего результата рекомендуется выдерживать 18-24 часа до шлифовки.

Перед использованием вымешать поочередно ускоритель и затем катализатор.

Не допускается смешивание катализатора и ускорителя одновременно!

При окраске экзотических пород древесины или морилки - использовать барьерный грунт.

Жизнеспособность зависит от температуры продукта, окружающей среды и количества ускорителя и катализатора.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.