

ВТР300.01.25 – белая ПУ грунтовочная эмаль

Белая полиуретановая двухкомпонентная грунтовочная эмаль. Обладает высокой степенью укрывистости за счёт повышенного содержания пигмента, отличается экстра белым оттенком, колеруется, характеризуется высокой тиксотропностью и эластичностью.

Назначение: грунтование МДФ, шпон, твердые и мягкие породы древесины (массив).

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ВТР300.01.00	100	100
Отвердитель	НР33.00.00	50	76,5
Разбавитель	FAST	30-50	40-60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	77%
Плотность продукта	1,53 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	3 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	120-140 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	10-15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	25-30 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	4-5 часов
Количество слоев	1-2
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 2,0 мм
Вязкость А+В (ВЗ 6, 20°C)	42 сек. (+/-2)
Вязкость смеси 100/50/30 (ВЗ 4, 20°C)	23 сек. (+/-2)

Примечания: использовать фильтр воронку перед применением. Рекомендуется для матовой отделки.

Возможна колеровка пигментными пастами серии PZ3XX (База для колеровки PL800).

Для достижения наилучшего результата рекомендуется выдерживать 12 часов до шлифовки.

Отличное решение для нанесения цветного слоя (RAL, NCS, и т.д.) грунт-эмали под патину и/или (с последующим шлифованием) под акриловый лак. Исключает использование слоя эмали.

При самостоятельном использовании блеск 40 Глосс

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.