

## ВОДОРАЗБАВИМЫЕ ЛАКИ

### ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### IDROPAC 975 NATURAL WOOD

### САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК ДЛЯ ЭКСТЕРЬЕРА



Тиксотропный, самогрунтовой лак на основе акриловых смол в виде водной дисперсии для защиты древесины. Подходит как для твердых, так и для мягких пород дерева.

#### Преимущества:

Подчеркивает натуральную структуру и цвет древесины, создавая естественный эффект прозрачности. Высокоэластичный финиш обеспечивает длительную стойкость к атмосферным воздействиям и предотвращает растрескивание покрытия.

Самогрунтовой состав облегчает процесс нанесения и повышает адгезию к поверхности.

Идеален для наружных деревянных изделий — окон, рам, фасадных элементов.

Назначение: покрытие изделий из бревенчатых, пиленых или строганных деревянных материалов внутри и снаружи помещений

Способ нанесения: распыление, кисть, валик

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| Наименование показателя                             | Значение                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Содержание нелетучих веществ                        | 36,44%                    |
| Плотность продукта                                  | 1,03 кг/л (+ /- 0,01)     |
| Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> ) | 250-300 гр/м <sup>2</sup> |
| Время высыхания от пыли (20°C)                      | 90 минут                  |
| Время высыхания на отлип (20°C)                     | 7 часов                   |
| Время высыхания до шлифовки (20°C)                  | 12 часов                  |
| Время высыхания до склад. (20°C)                    | 12 часов                  |
| Время высыхания до экспл. (20°C)                    | 20-30 часов               |
| Степень блеска                                      | 5 глосс                   |
| Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета            | 3,0 - 3,5 мм              |

Примечания: возможна колеровка пигментными пастами серий PZ5XX и PZ4XX. Запрещено использовать стальную вату для шлифовки поверхности, т.к. некоторые породы дерева (дуб, сосна) содержат вещества, которые при реакции с водой и частичками железа, оставшимися после шлифовки стальной ватой, могут вызвать дефект в виде ржавых или черно-фиолетовых пятен на поверхности изделия. Рекомендуется использовать пластиковую или нержавеющую тару. При использовании данного продукта температура должна быть не ниже +20°C. Имеется сертификат CATAS.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

Температура хранения продукта не ниже +5°C