



PD3/90 – биндер для приготовления «Glaze»

База для приготовления специального вида красителя для нанесения методом втирания и распыления. Маслянистая и жирная форма получаемого красителя позволяет эффективно окрашивать любые типы древесины и шпона, включая поверхности с большими площадями окраски, такими как двухсторонние дверные полотна, стеновые панели больших размеров. Превосходно подчеркивает естественную структуру древесины, выделяя пору. Не имеет аналогов с подобными свойствами. Отличается ремонтпригодностью.

Способ применения: втирание, распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г
Биндер	PD3/90	95/80
Краситель	PF5X/ PF6X/ PZ3XX	5/20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	3,92%
Плотность продукта	1 кг/л (+ / - 0,02)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	17 сек. (+ / - 2)
Время высыхания	не менее 3 часов при температуре не ниже 20°C (зависит от способа нанесения и типа красителя)

Примечания: Для нанесения смеси PD3/90 + PF методом втирания следует использовать разбавитель TZ14 или TZ13. Если требуется допыление, смесь разводят разбавителем TZ33 или TZ35.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.