

СПЕЦМАТЕРИАЛЫ И СПЕЦЭФФЕКТЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PGI (PUREGLASS INCOLORE) **АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ СТЕКЛА**



Профессиональное прозрачное покрытие на водной основе для обработки стеклянных поверхностей. Продукт разработан для создания защитного слоя с превосходными адгезивными свойствами.

Назначение: Создание адгезии на стекле
Может использоваться как финишное покрытие

Способ нанесения: распыление, вальцевание, налив

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г
Продукт	PGI	100
Отвердитель	ADAV/50	4
Разбавитель	Вода	0-10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	35%
Вязкость (Ford 8 20°C)	50 сек. (+/- 6)
Степень блеска (gloss)	15% (+/- 3)
Плотность продукта	1,070 кг/л (+/- 0,05)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м²)	100 - 150 гр/м²
Время высыхания от пыли (20°C)	60 минут
Время высыхания до складирования (20°C)	24 часа
Интервал перекрытия	8 ч
Количество слоев	1
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм

Примечание: Наносить только на тщательно очищенную поверхность стекла (без использования ацетона). Через 8 часов возможно нанесение полиуретановых, акриловых или нитролаков без шлифовки. Возможна колеровка пигментными пастами серий PZ5XX и PZ4XX. Рекомендуется использовать пластиковую или нержавеющую тару. При использовании данного продукта температура должна быть не ниже +20°C.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.