



PL90/XX – тиксотропная белый лак

Полиуретановый лак для внутренних работ. Характеризуется высокой тиксотропностью, отличной укрывистостью и растекаемостью. Рекомендуется к использованию при вертикальном окрашивании изделий.

Назначение: окрашивание мебели и столярных изделий, стульев

Способ нанесения: распыление, электростатика

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	PL90	100	100
Отвердитель	TX70	50	70
Разбавитель	TZ35/TZ33	30	49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	63% (+ / - 1)
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	19 сек.
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек.
Плотность продукта	1,35 кг/л
Время жизни готовой смеси	3 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	120-150 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Степень блеска	PL90/15 – 15 глосс
	PL90/20 – 20 глосс
	PL90/30 – 30 глосс
	PL90/40 – 40 глосс
	PL90/85 – 85 глосс

Примечание: колеруется пигментными пастами серии PZ3XX. Является финишным покрытием и наносится в 1 слой.

Для электростатического нанесения необходимо использовать разбавитель TZ9491

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.