



PL800/TO800 – биндер для эмали

Полиуретановая матовая эмаль для внутренних работ. Характеризуется отличной укрывистостью и растекаемостью. Может являться как финишным слоем с безупречными тактильными свойствами, так и промежуточным слоем с последующим покрытием лаком.

Назначение: окрашивание мебели и столярных изделий

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г
Продукт	PL800/TO800	100
Отвердитель	TX70/TX24	50
Разбавитель	TZ33/TZ35	20-40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение	
	PL800	TO800
Содержание нелетучих веществ	65-67%	46-48%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	90 сек. (+ /- 2)	70 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	16 сек. (+ /- 2)	20 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	1,31 кг/л	1,0 кг/л
Время жизни готовой смеси	3 часа (20°C)	
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	130-160 гр/м ²	
Время высыхания от пыли (20°C)	10 минут	
Время высыхания на отлип (20°C)	30 минут	
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов	
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм	
Степень блеска: PL800/5	5 глосс	
PL800/10	10 глосс	
PL800	20 глосс	
TO800/10	10 глосс	
TO800	20 глосс	

Примечание: колеруется пигментными пастами серии PZ3XX. Является финишным покрытием, наносится в 1 слой.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.