



ТА15 – прозрачный грунт

Акриловый прозрачный грунт. Сохраняет прозрачность с течением времени, не желтеет под воздействием солнечных лучей. Рекомендуется для отделки светлых пород древесины. Хорошо шлифуется.

Назначение: покрытие плоских поверхностей и деревянных изделий

Способ нанесения: распыление, лаконолив

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ТА15	100	100
Отвердитель	ТХ90	20	20
Разбавитель	ТЗ35/ТЗ33	25	26

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	26% (+ /- 2)
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	31 сек. (+ /- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	18 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	0,94 кг/л (+ /- 0,02)
Время жизни готовой смеси	5 часов (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	120-140 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	10 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	4 часа
Количество слоев	1-2
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P320->P400

Примечания: для ускорения реакции в зимних условиях можно добавить 0,5-1% TV17. Может быть использован как адгезионный грунт для пленок и меламиновой бумаги (необходимо провести тестовый выкрас).

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.