



ТА48 – высокопрозрачный грунт

Высокопрозрачный полиуретановый грунт. Идеально подходит для технологий, когда необходимо добиться максимальной прозрачности. Характеризуется высокой укрывистостью и быстрым периодом сушки.

Назначение: грунтование деревянных изделий

Способ нанесения: распыление, лаконолив

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ТА48	100	100
Отвердитель	ТХ11	50	50
Разбавитель	TZ33/TZ35	10-30	12-36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	46% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 4 20°C)	54 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	16 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	0,985 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни готовой смеси	4 часа
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	140-180 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	30 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	60 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	4 часа
Количество слоев	1-4
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P320->P400

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.