



ТА03 – прозрачный грунт

Прозрачный полиуретановый двухкомпонентный грунт общего назначения для внутренних работ. Хорошо шлифуется и отлично смачивает основу. Рекомендован для открытопористой отделки. Характеризуется превосходной скоростью сушки.

Назначение: грунтование деревянных изделий

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ТА03	100	100
Отвердитель	ТХ56/ТХ11	50	50
Разбавитель	ТЗ33	10-30	12-36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	40% (+/- 2)
Вязкость (DIN Nr 4 20°C)	32 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	12-15 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	0,972 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни готовой смеси	4 часа
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	120-160 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	15-20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30-40 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	2-3 часа
Количество слоев	1-2
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P320->P400

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.