



ТС10 – самогрунтующийся парафиносодержащий высокоглянцевый лак

Прозрачный полиэфирный самогрунтующийся лак с высоким сухим остатком, предназначенный для профессионального применения при многослойной рояльной отделке. Продукт обладает превосходной порозаполняемостью, повышенной твёрдостью и возможностью вертикального нанесения без потёков. Отличается самой высокой степенью прозрачности среди полиэфирных материалов и формирует ровное, высокоглянцевое покрытие с эффектом идеальной линзы.

Назначение: окраска панелей, фасадов и плоских изделий

Способ нанесения: лаконолив, распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ТС10	100	100
Ускоритель	TV72/TVS5AA1	2	2,2
Катализатор	TV80	2	1,9
Разбавитель	Ацетон	5-10	6,25-12,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	93% (+ /- 2)
Вязкость продукта (Brookfield)	+/- 2000 cPs
Плотность продукта	1,020 кг/л (+ /- 0,03)
Время жизни готовой смеси	15-30 минут (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ² , роботизированное распыление)	200-250 гр/м ²
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ² , распыление)	200-250 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	30-40 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	90-120 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	24 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Количество слоев	2-3

Примечания: перед использованием **вымешать поочередно** ускоритель и затем катализатор.

Не допускается смешивание катализатора и ускорителя одновременно!

Содержит парафин.

Жизнеспособность смеси зависит от окружающей температуры.

Мокрый по мокрому можно перекрывать через 20 минут, но не более 30 минут. При применении на светлых породах древесины рекомендуется уменьшить концентрацию TV72 До 1%.

При использовании в технологическом окрашивании морилки или субстрата экзотических пород рекомендуется применять барьерный грунт TF25.

ВНИМАНИЕ: продукт необходимо полировать после высыхания

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.