



## Т0975Х – лак для столешниц

Прозрачный полиуретановый лак «Diamond». Обладает повышенной твердостью и высокой устойчивостью к истиранию. Используется для отделки собранной мебели из массива древесины или шпона, а так же деревянных поверхностей, подверженных к механическим воздействиям (столешницы, стулья и т.д.)

**Назначение:** окраска мебели, панелей и фасадов

**Способ нанесения:** распыление

### РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	Т0975Х	100	100
Отвердитель	ТХ70	50	50
Разбавитель	ТЗ35/ТЗ33	20-40	24-48

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	35%
Вязкость продукта (DIN Nr 6 20°C)	40 сек. (+ /- 1)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	14 сек. (+/- 2)
Плотность продукта	0,97 кг/л (+/- 0,02)
Время жизни готовой смеси	5 часов (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> )	120-140 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	40 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	90 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	24 часа
Количество слоев	1
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Степень блеска	Т09757—5 глосс
	Т09756—10 глосс
	Т09755—15 глосс
	Т09754—25 глосс
	Т09753—35 глосс
	Т09752—50 глосс
	Т09751—65 глосс
Т09750—80 глосс	

**Примечания:** полная полимеризация материала наступает через 10 дней после нанесения (покрытие обладает всеми заявленными свойствами). Возможно несколько способов нанесения: распыление, «airmix» (как для закрыто-пористой отделки, так и для открыто-пористой) и «налив» (метод налива используется ТОЛЬКО в закрыто-пористой отделке).

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.