



ТО209Х – тиксотропный лак

Универсальный полиуретановый лак. Характеризуется простотой в использовании и короткой сушкой. Отлично подходит для любых типов поверхностей.

Назначение: покрытие мебели и других изделий из массива и шпона.

Способ нанесения: распыление, электростатика

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ТО209Х	100	100
Отвердитель	ТХ56	50	52
Разбавитель	FAST	10-30	12-36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	45%
Вязкость (DIN Nr 6 20°C)	31 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+ /- 2)
Плотность продукта	0,990 кг/л (+/- 0,2г)
Время жизни готовой смеси	4 часа
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	120-150 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	6-8 часов
Количество слоев	1
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Степень блеска	ТО2097 – 5 глосс
	ТО2096 – 10 глосс
	ТО2095 – 15 глосс
	ТО2094 – 20 глосс
	ТО2093 – 30 глосс
	ТО209F – 40 глосс

Примечание:

Для электростатического нанесения необходимо использовать разбавитель TZ9491

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.