

ТР303.01.XX – белая ПУ финишная эмаль

Белая полиуретановая двухкомпонентная финишная эмаль. Обладает высокой степенью укрывистости за счёт повышенного содержания пигмента, отличается экстра белым оттенком, колеруется, характеризуется высокой тиксотропностью и эластичностью.

Назначение: МДФ, шпон, твердые и мягкие породы древесины (массив).

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ТР303.01.00	100	100
Отвердитель	HP70.00.00 (Светостойкий)	50	76,5
Разбавитель	MEDIUM, SLOW	20-30	25-35

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	78,1%
Плотность продукта	1,53 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	4 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м²)	120-140 гр/м²
Время высыхания от пыли (20°C)	15 минут
Время высыхания на отлип (20°C) / Время высыхания до складирования (20°C)	30 минут / 12 часов
Количество слоев	1
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,8 мм
Вязкость А+В (ВЗ 6, 20°C)	30 сек. (+/-2)
Вязкость смеси 100/50/30 (ВЗ 4, 20°C)	18 сек. (+/-2)

Примечания: использовать фильтр воронку 125 мкм перед применением. Рекомендуется для матовой отделки.

Возможна колеровка пигментными пастами серии PZ3XX (База для колеровки PL800).

Отличное решение для нанесения цветного финишного слоя (RAL, NCS, и т.д.)

При самостоятельном использовании блеск: 05, 10, 20 Глосс

Создает превосходную гладкую поверхность с приятным тактильным эффектом. Отлично растягивается на поверхности и заполняет риску от шлифования. Укрывает на острых углах.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.