

**TP51.01.20 – белая эмаль**

Полиуретановая белая эмаль с высоким сухим остатком.

**Назначение:** окраска мебели и столярных изделий

**Способ нанесения:** распыление

**РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ**

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	TP51.01.20	100	100
Отвердитель	HP13.00.00	25	38
Разбавитель	FAST	15-20	35-45

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА**

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	77% (+ /- 2)
Плотность продукта	1,55 кг/л (+ /- 0,02)
Время жизни готовой смеси	3-4 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> )	100-150 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	10-15 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	40 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Степень блеска	20 глосс

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.