

## ТРТ3036 – самогрунтовой лак

ПУ универсальный лак. Хорошо шлифуется и быстро сохнет.

**Назначение:** покрытие загрунтованных поверхностей из массива и шпона

**Способ нанесения:** распыление

### РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	ТРТ3036	100	100
Отвердитель	CAT4080	50	48
Разбавитель	FAST/TZ33/TZ35	10-20	12-23

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	43%
Вязкость (DIN Nr 4 20°C )	21 сек. (+/- 2)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C )	13-14 сек. (+ /- 2)
Плотность продукт	1,1 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	3-4 часа (20°C )
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> )	100-120 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут (при слое 120 гр/м <sup>2</sup> )
Время высыхания на отлип (20°C )	До 45 минут (при слое 120 гр/м <sup>2</sup> )
Время высыхания до шлифовки (20°C)	2 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	5-6 часов (при слое 120 гр/м <sup>2</sup> )
Количество слоев	1-3 (интервал между слоями 2-4 часа)
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Степень блеска	30 глосс

**Примечания:** до сушки в температурном режиме до 50°C, обязательна выдержка при 20°C после нанесения 20 минут. Для получения равномерной матовости рекомендуется перемешивать миксером или шейкером.

Возможна колеровка пигментными пастами серии PZ3XX.

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.