



TQ16X – самогрунтующийся прозрачный лак

Нитроцеллюлозный самогрунтующийся лак. Характеризуется отличной прозрачностью, легко шлифуется и быстро высыхает. Подходит для любых видов поверхностей.

Назначение: покрытие плоских поверхностей и деревянных изделий

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	TQ16XX	100	100
Разбавитель	TZ70/Ацетон	30	33

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	от 19,6% до 20,5 (+/- 2) в зависимости от блеска
Вязкость (DIN Nr 4 20°C)	35 сек. (+/- 4)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	35 сек. (+/- 4)
Время жизни готовой смеси	неограничено
Плотность продукта	0,920 кг/л (+/- 0,030)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	100-120 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	20 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	50 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	3 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	20 часов
Количество слоев	2-3
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм
Рекомендуемый абразив для шлифовки	P320->P400
Степень блеска	TQ166 - 5 глосс (+/- 1) TQ165 - 10 глосс (+/- 1) TQ164 - 20 глосс (+/- 2) TQ163 - 30 глосс (+/- 2) TQ162 - 40 глосс (+/- 3) TQ161 - 60 глосс (+/- 4)

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности 6 месяцев от даты поставки при условии хранения в оригинальной упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.

Температура хранения от 0 до +35°C.