



TS18/2 – самогрунтующийся матовый лак с эффектом натур. дерева

Акриловый глубокоматовый лак с эффектом натурального дерева. Имеет высокую светостойкость. Подчеркивает естественную красоту древесины.

Назначение: окрашивание плоских поверхностей и деревянных изделий

Способ нанесения: распыление

РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	TS18/2	100	100
Отвердитель	ТХ90	25	24
Разбавитель	TZ33/TZ35	40	42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	16%
Вязкость продукта (DIN Nr 4 20°C)	80 сек. (+/- 5)
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	15 сек. (+/- 2)
Плотность продукта	0,91 кг/л (+/- 0,03)
Время жизни готовой смеси	3 часа
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м ²)	120-150 гр/м ²
Время высыхания от пыли (20°C)	10 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30 минут
Время высыхания до шлифовки (20°C)	4 часа
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов
Степень блеска	2 глосс
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,6 - 1,8 мм

Примечания: полная полимеризация материала наступает через 10 дней после нанесения (покрытие обладает всеми заявленными свойствами).

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.