



## TS59X – лак с блеском от 5 до 50 глосс

Характеризуется универсальностью и простотой в использовании. Обладает отличной светостойкостью и высокой прозрачностью.

**Назначение:** покрытие мебели и других изделий из массива и шпона.

**Способ нанесения:** распыление, лаконолив

### РЕЦЕПТУРА СМЕШИВАНИЯ

Компонент	Код	Соотношение по массе, г	Соотношение по объему, мл
Продукт	TS59X	100	100
Отвердитель	TX90	15	14
Разбавитель	TZ33/TZ35	30	32

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

Наименование показателя	Значение
Содержание нелетучих веществ	20,9 - 26% в зависимости от блеска
Вязкость смеси (DIN Nr 4 20°C)	31 сек. (+/- 2)
Плотность продукта	от 0,921 до 0,930 кг/л (+ /- 0,030)
Время жизни готовой смеси	3 часа (20°C)
Рекомендуемый вес мокрого слоя (гр/м <sup>2</sup> )	110-130 гр/м <sup>2</sup>
Время высыхания от пыли (20°C)	10 минут
Время высыхания на отлип (20°C)	30 минут
Время высыхания до склад. (20°C)	12 часов
Количество слоев	2
Степень блеска	TSM595 – 5 глосс (+/-2)
	TS594 – 8 глосс (+/-2)
	TS593 – 20 глосс (+/-2)
	TS592 – 30 глосс (+/-2)
	TS591 – 85 глосс (+/-2)
TS590 – 50 глосс (+/-2)	
Рекомендуемая дюза окрасочного пистолета	1,7 - 1,8 мм

Реальная вязкость материалов может отличаться от указанной в пределах 10%.

Срок годности см. на таре. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от повышенной влажности. После длительного периода хранения необходимо проверять однородность материала, перед использованием тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.